

Dr. Schutz GmbH

Holbeinstr. 17
D-53175 Bonn
Германия

Факс: +49-(0)228-95 352 46
Тел: +49-(0)228-95 352 36
info@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Информация о продукте

Лак усиленный «Премиум» матовый

1. Описание товара

Первоклассный лак на водной основе для деревянных и пробковых полов на площадях, которые подвергаются большим нагрузкам (например: в офисах). Образует твёрдый, эластичный, защитный, суперматовый слой. Превосходно наносится на поверхность пола, обладает хорошей устойчивостью к износу и к химическому воздействию. Лёгок в использовании и безопасен в обращении. Используется после грунтования поверхности пола. Не наносит вред окружающей среде.

2. Сферы применения

Применяется на паркетных и деревянных полах. Также подходит для пробковых полов с минимальной необработанной плотностью пробки 500 кг на 1 м³.

3. Способ применения

Перед нанесением лака тщательно удалить шлифовальную пыль с поверхности пола. Затем хорошо взболтать лак и нанести равномерно на чистую и сухую поверхность с помощью валика «Акватоп» (длина ворса 10 мм). Начинать работу надо как правило со стороны, где падает свет (это сторона комнаты, где находится окно) и продолжать покрытие лака от источника света. Таким образом, будет возможность наблюдать за поверхностью пола во время работы и если возникнут ошибки их исправлять. Наносить лак с помощью валика, работая по секторам с максимальной шириной 1 метр. Чтобы избежать образования «пузырей», дайте лаку постоять 1-2 минуты, после того как вы его хорошо встряхнули. Оставьте первый слой лака сохнуть (рекомендуется 4 часа, мин. 2 часа). Во время высыхания поверхность должна быть защищена от пыли и прямого попадания солнечного света.

Внимание! В случае если Вы шлифовали грунтовку, то шлифовать первый слой лака не обязательно. Чтобы выполнить промежуточное шлифование пола, используйте монодисковую машину (150-180 об.м., например: «СРП1» компании Доктор Шутц) и шлифовальную сетку (зернистость 100-120). Перед нанесением следующего слоя лака тщательно удалите с помощью пылесоса шлифовальную пыль. После покрытия пола вторым слоем оставьте высыхать лак на ночь. После этого поверхность пола готова для прохода, но ходить по полу надо очень осторожно. Расход в два слоя: 250 г / м кв. (т.е. 1 литр лака на 4 м кв.).

Внимание! В углах комнаты и в труднодоступных местах для обработки лаком можно использовать кисточку с плоской головкой, но насколько возможно используйте валик, т. к. он предотвращает появления так называемых «волн». Лак приобретает максимальную твёрдость через 10 дней. В течение этого времени уже можно осторожно установить мебель, но не рекомендуется класть ковры. После покрытия избегать влажной уборки первые две недели. Затем рекомендуется осуществить первоначальный уход за полом, используя «Полироль для паркета матовую» компании Доктор Шутц.

Внимание! Перед применением лака на ярких (разноцветных) а также незнакомых сортах древесины сделать предварительную пробу или проконсультироваться со специалистами по изготовлению полов.

Внимание! Для особо качественных полов можно нанести третий слой лака. В этом случае необходимо осуществить промежуточное шлифование после второго слоя.

Внимание! При нанесении лака и в процессе его высыхания обязательно проветривать помещение, при этом необходимо избегать сквозняков и прямого попадания солнечных лучей. Поверхность защищать от пыли. Отключить своевременно отопление полов.

4. Технические характеристики

Уровень pH: около 8,0 (концентрат)

Состав: Полимерные материалы на водной основе, выравнивающие вещества, пленкообразователь, добавки.

Хранить в сухом прохладном месте с плотно закрытой крышкой, в недоступном для детей месте и беречь от замораживания.

Срок годности: 1 год от даты, указанной на упаковке.

5. Гарантия качества

Сертифицировано в Германии институтами TFI/Aachen - TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg.

6. Фасовка

2,5 л канистра (арт. № 140002506)

10 л канистра (арт. № 140001006)

