

Dr. Schutz GmbH

Holbeinstr. 17
D-53175 Bonn
Германия

Факс: +49-(0)228-95 352 46
Тел: +49-(0)228-95 352 36
info@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Информация о продукте

2-х компонентный лак „X-tra Sport“

1. Описание товара

Двухкомпонентный лак на водной основе для деревянных и пробковых полов. Применяется на полах с высокими требованиями к износостойчивости: офисы, коридоры, рестораны, спортзалы. Превосходная текучесть. Очень высокая стойкость к воздействию химикатов. Сертифицирован по DIN 18 032 для применения в спортзалах. Только при условии профессионального применения специалистами.

2. Сферы применения

Применяется на паркетных и деревянных полах. Также подходит для пробковых полов с минимальной необработанной плотностью пробки 500 кг на 1 м³.

3. Способ применения

Перед нанесением пол должен быть отшлифованым, сухым, очищенным от жира, масла и воска. Перед смешиванием лак и отвердитель хорошо взболтать. Добавить отвердитель в лак и тщательно перемешать. Лак и отвердитель перемешиваются в пропорции 10:1. Нанести равномерным слоем с помощью валика «Aquatop» (10мм) на поверхность. Начинать работу со стороны, где падает свет (как правило, это сторона комнаты, где находится окно) и продолжать работу от стороны падающего света. Таким образом, будет возможность наблюдать за поверхностью во время работы и изначально исправлять ошибки, в случае их возникновения. Перед нанесением второго слоя оставить первый слой лака сохнуть минимум 4 часа. Во время высыхания поверхность должна быть защищена от пыли и прямого попадания солнечного света.

Перед последним слоем лака провести промежуточное шлифование однодисковой машиной (например Dr. Schutz «SRP 1») со шлифовальной сеткой (зернистость 120). Окончательную твердость лак приобретает через 4-5 дней. В течение этого времени не рекомендуется провести на паркете влажную уборку.

Расход: 100 – 120 грам по кв.м. в 1 слой

Указания:

Смесь лака и отвердителя можно использовать в течении 4 часов. Поэтому необходимо смешивать только такое количество лака и отвердителя, которое будет использовано в течение этого времени. При высокой температуре (выше 25 °С) сокращается срок употребления смеси. Смесь лака и отвердителя закрывать не плотно, так как возможно возникновение реакционных газов.

При нанесении лака и в процессе его высыхания обязательно проветривать помещение, при этом необходимо избегать сквозняков и прямого попадания солнечных лучей. Поверхность защищать от пыли. Отключить подогрев пола.



4. Технические характеристики

Состав: Полимеры, выравнивающие вещества, пленкообразователь, добавки. Срок годности: 9 месяцев от даты производства (отвердитель).

Избегать контакта с кожей, т.к. возможно раздражение кожи. При работе надевать защитные перчатки. Не выливать и не выбрасывать в окружающую среду.

Хранить в сухом прохладном недоступном для детей месте в оригинальной упаковке при температуре от 5°C до 30°C. Отвердитель не должен попадать в контакт с влагой.

5. Фасовка

5 л (лак)

0,5 л (отвердитель)

Арт. №

0275000586 матовый

0274000586 полуматовый