

Объект: _____ Вид напольного покрытия: _____

Интенсивная чистка покрытия с нанесением неудаляемого полуретанного лака (ПУ-мастика) для постоянной защиты покрытия согласно StLB (Standard Services Book for the Building Trade).

№	Кол-во	Текст	Цена/ед в евро	Общая сумма в евро
1.0	<p>Чистка нового покрытия пола / Обновление или удаление старой защиты Очистите напольное покрытие вакуумным способом, удалите всю грязь. Так же удалите все строительно-укладочные отходы а так же слой заводского консерванта при помощи подходящего глубокого очистителя и монодисковой машины с зелёным падом, для покрытий с структурированной поверхностью используйте щётку. Очистите поверхность от следов грязи методом спрейэкстракции. Нейтрализуйте поверхность чистой водой. Помещение должно иметь хорошую вентиляцию во время высыхания (по меньшей мере 2 часа для не сильно пористого или 6 часов для пористого покрытия, обратите внимание на то чтобы швы и стыки покрытия высохли полностью).</p> <p>Рекомендуемый продукт: «Базовый очиститель», «Усиленный базовый очиститель» (в зависимости от типа напольного покрытия) компании Dr.Schutz или подобный.</p>		
1.1	<p>Возможные дополнительные операции: Отполируйте очень зашкрябанное напольное покрытие после высыхания при помощи монодисковой машины используя красный пад. Тщательно удалите образовавшиеся отходы и пыль.</p>		
1.2	<p>Возможные дополнительные операции: Равномерно удалите блеск с поверхности гладкого или слегка структурированного старого напольного покрытия подходящим восстанавливающим падом для того чтобы достичь равномерного оптического вида и гарантировать оптимальное прилипание слоя мастики. Тщательно удалите образовавшиеся отходы и пыль.</p> <p>Перед тем как начать работу по нанесению слоя мастики убедитесь в том что все отходы чистящих средств и средств по уходу полностью удалены!</p>		

2.0	<p>Нанесение слоя мастики Нанесите подходящую, сверхпрочную двухкомпонентную, матовую, полиуретановую мастику на сухую поверхность покрытия согласно инструкции производителя при помощи валика. Расходуемое количество минимум 50 гр на м², в зависимости от используемого продукта и структуры напольного покрытия. Температура помещения и обработки 15-25 °С, уровень влажности <70%.</p>		
2.1	<p>На сильно впитывающие напольные покрытия и на покрытия с повышенными требованиями износостойкости нанесите второй слой мастики после того как высох предыдущий слой (минимум 12 часов). Произведите нанесение обоих слоёв в один и тот же день. Расходуемое количество минимум 100 гр на м², в зависимости от используемого продукта и структуры напольного покрытия.</p> <p>Рекомендуемый продукт: ПУ-мастика матовая компании Dr.Schutz или подобный. Для покрытий предназначенных для спорта, проверьте пригодность средства по уходу с помощью теста, согласно требованиям DIN 18032. В медицинском секторе необходимо убедиться в том что слой мастики имеет достаточное сопротивление к дезинфекционным средствам.</p> <p>Клиент должен гарантировать что по напольному покрытию не будут ходить минимум 12 часов после нанесения последнего слоя!</p>		
3.0	Нанесение защитной ленты и обработка вручную труднодоступных участков.		
4.0	Возможные дополнительные операции: Очистка вручную плинтусов и нанесение слоя мастики (за метр в длину)		
		Общая Сумма		