

Объект: \_\_\_\_\_ Вид напольного покрытия: \_\_\_\_\_

**Интенсивная чистка покрытия с нанесением постоянного лака для защиты от активных красящих веществ (ПУ-мастика-Антиколер) согласно StLB (Standard Services Book for the Building Trade).**

№	Кол-во	Текст	Цена/ед в евро	Общая сумма в евро
1.0	.....	<p><b>Чистка нового покрытия пола / Обновление или удаление старой защиты пола</b> Очистите напольное покрытие вакуумным способом, удалите всю грязь. Так же удалите все строительно-укладочные отходы а так же слой заводского консерванта при помощи подходящего глубокого очистителя и монодисковой машины с зелёным падом, для покрытий с структурированной поверхностью используйте щётку. Очистите поверхность от следов грязи методом спрейэкстракции. Нейтрализуйте поверхность чистой водой. Помещение должно иметь хорошую вентиляцию во время высыхания (по меньшей мере 2 часа для не сильно пористого или 6 часов для пористого покрытия, обратите внимание на то чтобы швы и стыки покрытия высохли полностью).</p> <p>Рекомендуемый продукт: Базовый очиститель, Усиленный базовый очиститель (в зависимости от типа напольного покрытия) компании Dr.Schutz или подобный.</p>		
1.1	.....	<p>Возможные дополнительные операции: Отполируйте очень зашкрябанное напольное покрытие после высыхания при помощи монодисковой машины используя красный пад. Тщательно удалите образовавшиеся отходы и пыль.</p>		
1.2	.....	<p>Возможные дополнительные операции: Равномерно удалите блеск с поверхности гладкого или слегка структурированного старого напольного покрытия подходящим восстанавливающим падом для того чтобы достичь равномерного оптического вида и гарантировать оптимальное прилипание слоя мастики. Тщательно удалите образовавшиеся отходы и пыль.</p> <p><b>Перед тем как начать работу по нанесению слоя мастики убедитесь в том что все остатки чистящих средств и средств по уходу полностью удалены!</b></p>		

2.0	.....	<p><b>Нанесение слоя мастики</b>  Нанесите подходящую сверхпрочную двухкомпонентную матовую полиуретановую мастику с повышенной сопротивляемостью к сильно красящим веществам и пластификаторам на сухую поверхность покрытия согласно инструкции производителя при помощи валика. После высыхания первого слоя мастики (по меньшей мере 2 часа), нанесите второй слой согласно инструкции производителя. Произведите нанесение двух слоёв мастики в один и тот же день. Расходуемое количество минимум 100 гр на м<sup>2</sup>, в зависимости от используемого продукта и структуры напольного покрытия.  Температура помещения и обработки 15-25 °С, уровень влажности &lt;70%.</p> <p>Рекомендуемый продукт: ПУ-мастика «Антикологор» компании Dr.Schutz или подобный. В медицинском секторе в дополнении необходимо убедиться в том что слой мастики имеет достаточное сопротивление к дезинфекционным средствам.</p> <p><b>Клиент должен гарантировать что по напольному покрытию не будут ходить минимум 12 часов после нанесения последнего слоя.</b></p>		
3.0	.....	Очистка вручную участков недоступных для механической обработки.		
4.0	.....	Возможные дополнительные операции: Очистка вручную плинтусов и нанесение слоя мастики (за метр в длину)		
		<b>Общая Сумма</b>		