

Объект: _____ Вид напольного покрытия: _____

Способ шлифовки и покрытия защитным слоем мастики пробкового напольного покрытия согласно StLB (Standard Services Book for the Building Trade).

| № | Кол-во | Текст | Цена/ед в евро | Общая сумма в евро |
|-----|--------|---|-------------------|--------------------------|
| 1.0 | | <p>Шлифовка Отшлифуйте напольное покрытие, в несколько этапов, монодисковой машиной для профессионального применения. Тщательно удалите образовавшиеся отходы и пыль.</p> <p>Рекомендуемый продукт: СРП1 компании Dr.Schutz или аналогичный.</p> | | |
| 2.0 | | <p>Подготовка основы После завершения шлифовки, обработайте напольное покрытие грунтовкой, для того чтобы снизить риск разрыва швов.</p> <p>Равномерно с помощью валика (движениями вдоль и поперёк) нанесите слой, образующий основу, согласно инструкции производителя. Дайте средству высохнуть. Температура помещения и обработки 15-20 °С, уровень влажности < 70%. После высыхания отполируйте поверхность монодисковой машиной, используя красную пад.</p> <p>Рекомендуемый продукт: универсальная грунтовка компании Dr.Schutz или аналогичный.</p> | | |
| 3.0 | | <p>Нанесение мастики После высыхания слоя грунтовки, нанесите первый слой лака, изготовленного на водной основе, на поверхность напольного покрытия при помощи валика движениями вдоль и поперёк (согласно инструкции производителя) и оставьте его высыхать. После высыхания проведите промежуточную полировку поверхности монодисковой машиной (согласно инструкции производителя). Тщательно удалите образовавшуюся пыль. Затем нанесите второй слой лака.</p> | | |
| 3.1 | | <p>Возможные дополнительные операции: Для оптимальной долговременной защиты нанесите третий слой лака. В этом случае нет необходимости производить промежуточную полировку второго слоя. Выбор лака зависит от определённых эксплуатационных требований. Общее количество, требуемое для нанесения (грунтовка+лак) по меньшей</p> | | |

| | | | | |
|-----|-------|---|--|--|
| | | <p>мере 300 гр/м²</p> <p>Рекомендуемый продукт: лак «Комфорт» (для покрытий с нормальной нагрузкой), лак «Премиум» (для покрытий с высокой нагрузкой), 2-х компонентный лак «Эксклюзив» (для покрытий с очень интенсивной нагрузкой), компании Dr.Schutz или же другие подобные средства.</p> <p>Клиент должен гарантировать защиту напольного покрытия от пыли, прямых солнечных лучей и сквозняка во время высыхания лака. По напольному покрытию не ходить минимум 12 часов после нанесения последнего слоя лака.</p> <p>Мебель может быть размещена по истечении 12 часов после окончания работы. Не стелить ковры на обработанную поверхность от 10 до 14 дней и не производить влажную уборку.</p> | | |
| 4.0 | | Нанесение защитной ленты и обработка труднодоступных участков вручную. | | |
| 5.0 | | Возможные дополнительные операции: Удаление, очистка и переустановка плинтусов после завершения работ по лакировке (за метр в длину) | | |
| | | Общая Сумма | | |