

Объект: _____ Вид напольного покрытия: _____

Способ шлифовки и нанесение слоя масла на пробковое напольное покрытие согласно StLB (Standard Services Book for the Building Trade).

№	Кол-во	Текст	Цена/ед в евро	Общая сумма в евро
1.0	<p>Шлифовка Отшлифуйте напольное покрытие, в несколько этапов, монодисковой машиной для профессионального применения. Тщательно удалите образовавшиеся отходы и пыль.</p>		
2.0	<p>Нанесение слоя масла После завершения шлифовки, нанесите согласно инструкции изготовителя, 2-х составное масло на основе алкидных смол и воска, комбинированное с отвердителем. Затем удалите излишки масла с покрытия и если необходимо отполируйте поверхность при помощи монодисковой машины и белого пада. После высыхания первого слоя нанесите второй слой масла. Температура помещения и обработки 15-25 °С, уровень влажности <70%.</p>		
2.1	<p>Возможные дополнительные операции: На пористое, сильно впитывающее пробковое напольное покрытие, после высыхания второго слоя, нанесите третий слой масла согласно инструкции по применению.</p> <p>Рекомендуемый продукт: усиленное масло «Премиум» + «Отвердитель» компании Dr.Schutz или аналогичный.</p> <p>Клиент должен гарантировать защиту напольного покрытия от пыли, прямых солнечных лучей и сквозняка во время высыхания масла. По напольному покрытию не ходить минимум 24 часа после нанесения последнего слоя масла. Мебель может быть размещена по истечении 24 часов после окончания работы. Не стелить ковры на обработанную поверхность от 10 до 14 дней и не производить влажную уборку.</p>		
3.0	Нанесение защитной ленты и обработка труднодоступных участков вручную.		
4.0	Возможные дополнительные операции: Удаление, чистка или переустановка плинтусов после завершения работ по нанесению масла (за метр в длину)		

			Общая Сумма		
--	--	--	--------------------	--	--