

Объект: _____ Вид напольного покрытия: _____

Способ шлифовки и покрытия слоем лака деревянного/ паркетного напольного покрытия согласно StLB (Standard Services Book for the Building Trade).

№	Кол-во	Текст	Цена/ед в евро	Общая сумма в евро
1.0	<p>Шлифовка и заполнение швов (шпаклёвка) Руководствуйтесь сортом дерева из которого изготовлено напольное покрытие. Профессионально отшлифуйте монодисковой машиной напольное покрытие согласно правилам по шлифовке. Наполните стыки (соединения) или трещины наполнителем на водной основе, смешанным с пылью, образовавшейся в результате шлифовки, согласно инструкции производителя (не применяйте наполнитель на гибких конструкциях). После того как наполнитель высох, произведите лёгкую шлифовку при помощи монодисковой машины и отполируйте поверхность согласно инструкции. Тщательно удалите образовавшиеся отходы и пыль.</p> <p>Рекомендуемый продукт: шпаклёвка компании Dr.Schutz или аналогичный.</p>		
2.0	<p>Подготовка основы После завершения шлифовки, обработайте напольное покрытие грунтовкой для того чтобы снизить риск разрыва швов.</p> <p>Равномерно с помощью валика (движениями вдоль и поперёк) нанесите слой, образующий основу согласно инструкции производителя. Дайте средству высохнуть. Температура помещения и обработки 15-20 °С, уровень влажности < 70%. После высыхания отполируйте поверхность монодисковой машиной, используя красной пад.</p> <p>Рекомендуемый продукт: «Универсальная грунтовка» компании Dr.Schutz или аналогичный.</p>		
3.0	<p>Нанесение мастики После высыхания слоя грунтовки, нанесите первый слой лака, изготовленной на водной основе, на поверхность напольного покрытия, при помощи валика движениями вдоль и поперёк (согласно инструкции производителя) и оставьте его высыхать. После высыхания проведите промежуточную полировку поверхности монодисковой машиной (согласно инструкции производителя). Тщательно удалите образовавшуюся пыль. Затем нанесите второй слой.</p> <p>Возможные дополнительные операции:</p>		

3.1	<p>Для оптимальной и долговременной защиты нанесите третий слой лака. В этом случае нет необходимости производить промежуточную полировку второго слоя. Выбор лака зависит от определённых эксплуатационных требований. Общее количество требуемое для нанесения (грунтовка+лак) по меньшей мере 300 гр/ м².</p> <p>Рекомендуемый продукт: лак «Комфорт» (для покрытий с нормальной нагрузкой), лак «Премиум» (для покрытий с высокой нагрузкой), 2-х компонентный лак «Эксклюзив» (для покрытий с очень интенсивной нагрузкой), компании Dr.Schutz или же другие подобные средства.</p> <p>Клиент должен гарантировать защиту напольного покрытия от пыли, прямых солнечных лучей и сквозняка во время нанесения и высыхания лака. По напольному покрытию не ходить минимум 12 часов после нанесения последнего слоя лака.</p> <p>Мебель может быть размещена по истечении 12 часов после окончания работы. Не стелить ковры на обработанную поверхность от 10 до 14 дней и не производить влажную уборку.</p>		
4.0	Нанесение защитной ленты и обработка труднодоступных участков вручную.		
5.0	<p>Возможные дополнительные операции: Удаление, чистка или переустановка плинтусов после завершения работ по нанесению масла (за метр в длину)</p>		
		Общая Сумма		