

Объект: \_\_\_\_\_ Вид напольного покрытия: \_\_\_\_\_

Способ шлифовки и покрытия слоем масла деревянного- паркетного напольного покрытия согласно StLB (Standard Services Book for the Building Trade).

№	Кол-во	Текст	Цена/ед в евро	Общая сумма в евро
1.0	.....	<p><b>Шлифовка и заполнение швов</b>  Руководствуйтесь сортом дерева из которого изготовлено напольное покрытие. Профессионально отшлифуйте монодисковой машиной напольное покрытие согласно требованиям инструкции по шлифовке. Наполните стыки (соединения) или трещины наполнителем на водной основе, смешанным с пылью, образовавшейся в результате шлифовки, согласно инструкции производителя (не применяйте наполнитель на гибких конструкциях). После того как наполнитель высох, произведите лёгкую шлифовку при помощи монодисковой машины и отполируйте поверхность согласно инструкции производителя. Тщательно удалите образовавшиеся отходы и пыль.</p> <p>Рекомендуемый продукт: шпаклёвка компании Dr.Schutz или аналогичный.</p>		
2.0	.....	<p><b>Нанесение слоя масла</b>  После завершения шлифовки, нанесите согласно инструкции изготовителя 2-х составное масло на основе алкидных смол и воска комбинированное с отвердителем. Затем удалите излишки масла с напольного покрытия и если необходимо отполируйте слой масла при помощи монодисковой машины и белого пада. После высыхания первого слоя нанесите второй слой масла. Температура помещения и обработки 15-25 °С, уровень влажности &lt;70%.</p>		
2.1	.....	<p>Возможные дополнительные операции:  Для коммерческого сектора и других объектов подвергаемых интенсивной эксплуатации добавьте подходящий отвердитель в масло-восковую систему, согласно инструкции по применению производителя (с дополнением к пункту 2.0 на м<sup>2</sup>)</p> <p>Рекомендуемый продукт: усиленное масло «Премиум» + «Отвердитель» компании Dr.Schutz или подобный.</p> <p>Альтернативный метод (только для напольных покрытий, подвергаемых нормальному уровню нагрузки)</p>		
2.2	.....	<p>После лёгкой шлифовки нанесите слой подходящего натурального комбинированного масла или воска на напольное покрытие, согласно инструкции производителя, затем удалите все излишки масла на</p>		

		<p>поверхности.  После высыхания первого слоя нанесите второй слой масла согласно инструкции производителя и отполируйте слой масла монодисковой машиной.</p> <p>Рекомендуемый продукт: масло «Комфорт» компании Dr.Schutz или аналогичный.</p> <p>Клиент должен гарантировать защиту напольного покрытия от пыли, прямых солнечных лучей и сквозняка во время высыхания масла. По напольному покрытию не ходить минимум 16 часов после нанесения последнего слоя масла.  Мебель может быть размещена по истечении 16 часов после окончания работы. Не стелить ковры на обработанную поверхность от 10 до 14 дней и не производить влажную уборку.</p>		
3.0	.....	Обработайте вручную труднодоступные участки.		
4.0	.....	Возможные дополнительные операции: Удаление, чистка или переустановка плинтусов после завершения работ по нанесению масла (за метр в длину)		
		<b>Общая Сумма</b>		